Le Grand Marché du Sol

FICHE TECHNIQUE FR

Édition 02-10-2025

SOL VINYLE

# Lame PVC clipsable rigide 18 cm · rustique

Concerne les réf. Leroy Merlin: 79648821 79691005 79617255

## Spécifications du produit

| | | |
|---|---|---|
| Rigid Core SPC + IXPE | EN ISO 10582 | DoP disponible sur demande |
| Dimensions | Lame | 1220 × 180 x (5+1) (0.70) mm |
| | Boîte | 10 lames / 2,196 m² / 23,17 kg |
| | Palette | 50 boîtes / 109,80 m² / 1198 kg |
| Densité | EN ISO 23996 | 2050±50 kg/m³ |
| Mode de pose | ISO 24334 | I4F Drop Lock (flottant) |
| Lames différentes | | 20 |
| Surface | | Structure bois synchrone (EIR) |
| Chanfreins | | Chanfrein coloré 4V |
| Niveau de brillance | 60° | 3-5 % |
| Conditions de garantie | Usage résidentiel<br>Usage commercial | 35 ans<br>20 ans |
| Application | EN ISO 10874 | Classe 34 – Usage commercial très intensif  |

## Propriétés du produit

| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE | REQ. MIN. | RÉSULTAT |
|---|---|---|---|
| Émissions dans l'air intérieur | | | Floorscore, A+, Greenguard, sans phtalates |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | | Bfl-s1 |
| Poinçonnement rémanent | EN ISO 24343-1 (2.5h) | ≤ 0.1 mm | 0.05 mm |
| Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 (80°C/6h) | ≤ 0.15 % | < 0.05 % |

| PROPRIÉTÉ | MÉTHODE | REQ. MIN. | RÉSULTAT |
|---|---|---|---|
| Résistance UV | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | > 6 |
| Résistance à la glissance | EN 13893<br>DIN EN 16165 | DS (≥ 0.3)<br>R9 | DS (0.42)<br>R10 |
| Résistance aux rayures | EN 16094 | ≤ MSR-A2<br>≤ MSR-B2 | MSR-A2<br>MSR-B2 |
| Résistance à l'usure | EN 13329 | ≥ 2000 cycles | OK |
| Résistance aux taches | EN 438-2 | | Classe 5 |
| Émission de formaldéhyde | EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m³ | 0.026 mg/m³ (E1) |
| Teneur en pentachlorophénol | | | < seuil de détection |
| Effet d'une chaise à roulettes | EN 425 (25000 cycles) | Légère dégradation | 25000 cycles, aucun changement |
| Résistance thermique | EN 12667 | < 0.15 m²K/W | 0.038 m²K/W |
| Chauffage au sol | | | OK (max +28°C) |
| Développement bactérien | | | Ne favorise pas le développement |
| Isolation acoustique | EN ISO 10140 | | ΔLw 19 dB (sous-couche IXPE) |

EN 14041