Le Grand Marché du Sol

FICHE TECHNIQUE FR

Édition 08-09-2026

SOL VINYLE · BÂTON ROMPU

Lame PVC clipsable rigide bâton rompu 60 × 12,5 cm

Concerne les réf. Leroy Merlin: 77056354 77605021 77670755 76945534 78081560

Spécifications du produit

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP DOU2021
Dimensions	Lame	125 × 600 × 5(4+1) (0.55) mm
	Boîte	24 lames / 1,8 m² / 15 kg
	Palette	70 boîtes / 126 m² / 1070 kg
Densité	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Mode de pose		2G Drop Lock
Différentes lames		14
Structure		Structure en bois profond
Finition		Brillance standard (5-7%)
Chanfrein		Chanfrein 4V
Niveau de brillance à 60°		5 %
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	35 ans 20 ans
Application	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33 Usage commercial intensif

Propriétés du produit

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0,06 mm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.15	0,05 %

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Résistance à la glissance	EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.41) / R10
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Résistance aux taches	EN 438-2		Groupe 1 et 2 : grade 5 Groupe 3 : grade 5
Effet d'une chaise à roulettes	EN 4918 (25000 cycles)	Léger changement	Aucun dommage visible
Résistance thermique			0.034 m²K/W
Chauffage au sol	EN 12664	< 0.15	OK (max +28°C)
Propriétés électriques (antistatiques)	EN 1815	≤ 2.0	0,1 kV
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Isolation acoustique	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sous-couche IXPE)

Environnement

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	REQ. MIN.	RÉSULTAT
Certifications et labels environnementaux			Sans phtalates, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 jours)	EN 16516		< 10 µg/m³
Teneur en pentachlorophénol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite détectable
Teneur en matières recyclées			0 %
Émission de formaldéhyde			
Marquage CE - EN 14041	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

EN 14041